


メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 4 - (8 - メルカ
プト - 3 , 6 - ジチアオクタチオ) - 6 - (1 4 メル
カプト 3 , 6 , 9 , 1 2 - テトラチアテトラデカチ
オ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 - (5 - メルカプト
- 3 - チアペンタチオ) - 4 - (1 1 メルカプト
3 , 6 , 9 - トリチアウンデカチオ) - 6 - (1 4 メル
カプト 3 , 6 , 9 , 1 2 - テトラチアテトラデカチ
オ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 4 , 6 - ジ (1 4 メル
カプト 3 , 6 , 9 , 1 2 - テトラチアテトラデカチ
オ) - 2 - (5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) -
1 , 3 , 5 - トリアジン等が挙げられる。これらのポリ
チオールは、単独でまたは 2 種以上を混合して用いるこ
とができる。

【 0 0 1 9 】これらのなかでは、 2 , 4 , 6 - トリ (2
- メルカプトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、
2 , 4 , 6 - トリ (5 - メルカプト - 3 - チアペンタチ
オ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 6 - ジ (5 - メル
カプト - 3 - チアペンタチオ) - 4 - (2 - メルカプト
エチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 4 - ジ
(5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 6 - (2 -
メルカプトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、
4 , 6 - ジ (5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) -
2 - (2 - メルカプトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリ
アジン、 2 , 4 , 6 - トリ (8 - メルカプト - 3 , 6 -
チアペンタチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 4 ,
6 - トリ (1 1 - メルカプト - 3 , 6 , 9 - トリチアウ
ンデカチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 4 , 6 -
トリ (1 4 - メルカプト - 3 , 6 , 9 , 1 2 - テトラチ
アテトラデカチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 -
(5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 4 , 6 - ジ
(8 メルカプト 3 , 6 - ジチアオクタチオ) - 1 ,
3 , 5 - トリアジン等が好ましく、 2 , 4 , 6 - トリ
(2 - メルカプトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジ
ン、 2 , 4 , 6 - トリ (5 - メルカプト - 3 - チアペン
タチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 6 - ジ (5 -
メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 4 - (2 - メルカ
プトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 4 -
ジ (5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 6 - (2
- メルカプトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、
4 , 6 - ジ (5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) -
2 - (2 - メルカプトエチルチオ) - 1 , 3 , 5 - トリ
アジン等がより好ましい。

【 0 0 2 0 】前記ポリチオールを製造する方法は、特に
限定されないが、例えば、一般式 (I) で表されるポリ
チオールにおいて、 n が 1 ~ 5 の整数である場合には、
塩基の存在下で、一般式 (II) :

【 0 0 2 1 】

【化 4】



(II)

【 0 0 2 2 】 (式中、 X は塩素原子、臭素原子またはヨ
ウ素原子を示す) で表されるハロゲン化シアヌールとジ
チオールを反応させる方法等が挙げられる。

【 0 0 2 3 】具体的には、使用しうる塩基としては、例
えば、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロ
ピルアミン、トリブチルアミン、 N , N - ジメチルア
ニン等の第三級アミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリ
ウム等の金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム
等の金属炭酸塩、ナトリウムメチラート、ナトリウムエ
チラート、カリウム t e r t - ブチラート等の金属アル
コラート等が挙げられる。塩基の使用量は、一般式 (II)
で表されるハロゲン化シアヌールに対して、当量比で、
通常、 3 ~ 6 倍、好ましくは 3 ~ 4 倍であることが望ま
しい。

【 0 0 2 4 】ジチオールとしては、 1 , 2 - エタンジチ
オール、ビス (2 - メルカプトエチル) スルフィド、
1 , 8 - ジメルカプト - 3 , 6 - ジチアオクタン、 1 ,
1 1 - ジメルカプト - 3 , 6 , 9 - トリチアウンデカ
ン、 1 , 1 4 - ジメルカプト - 3 , 6 , 9 , 1 2 - テト
ラチアテトラデカン等が挙げられる。これらのジチオー
ルは、目的とするポリチオールを得るために、単独使用
に限らず、数種のを混合して用いてもよい。該ジチ
オールの使用量は、一般式 (II) で表されるハロゲン化シ
アヌールに対して、モル比で、通常、 3 ~ 3 0 倍、好ま
しくは 6 ~ 2 1 倍であることが望ましい。

【 0 0 2 5 】反応温度は、 - 2 0 ~ 1 5 0 、好ましく
は - 1 0 ~ 1 0 0 であることが望ましい。

【 0 0 2 6 】また、この反応では、過剰のジチオールが
反応溶媒を兼ねているが、有機溶媒を用いてもよい。該
有機溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン、ヘキ
サン、シクロヘキサン等の炭化水素類、塩化メチレン、
1 , 2 - ジクロロエタン、モノクロロベンゼン、 o - ジ
クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類が挙げられ
る。この場合、相間移動触媒として、テトラ - n - ブチ
ルアンモニウムプロマイド等の第四級アンモニウム塩等
を用いると良好な結果が得られる場合が多い。

【 0 0 2 7 】また、一般式 (I) において、 n が 0 であ
るポリチオールは、一般式 (II) で表されるハロゲン化シ
アヌールをチオ尿素と反応させ、イソチウロニウム塩と
した後、該イソチウロニウム塩を塩基で加水分解させる
ことによって得ることができる。

【 0 0 2 8 】さらに、一般式 (I) において、 n が 1 ~
5 であるポリチオールは、塩基の存在下で、一般式 (II)
で表されるハロゲン化シアヌールとメルカプトアルコー
ルを反応させてポリオールとし、これとチオ尿素とを反

応させ、イソチウロニウム塩とした後、該イソチウロニウム塩を塩基で加水分解させることによって得ることもできる。

【 0 0 2 9 】メルカプトアルコールとしては、例えば、1 - ヒドロキシ - 2 - メルカプトエタン、1 - ヒドロキシ - 5 - メルカプト - 3 - チアペンタン、1 - ヒドロキシ - 8 - メルカプト - 3 , 6 - ジチアオクタン、1 - ヒドロキシ - 1 1 - メルカプト - 3 , 6 , 9 - トリチアウンデカン、1 - ヒドロキシ - 1 4 - メルカプト - 3 , 6 , 9 , 1 2 - テトラチアテトラデカン等が挙げられる。

【 0 0 3 0 】より具体的には、イソチウロニウム塩生成に際して用いるチオ尿素の使用量は、一般式(II)で表されるハロゲン化シアヌールに対して、モル比で、通常、3 ~ 9 倍、好ましくは3 ~ 6 倍であることが望ましい。

【 0 0 3 1 】イソチウロニウム塩生成における反応温度は、2 0 ~ 1 2 0 、好ましくは4 0 ~ 1 1 0 であることが望ましい。

【 0 0 3 2 】また、この反応で使用する有機溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン、ヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素類、塩化メチレン、1 , 2 - ジクロロエタン、モノクロロベンゼン、o - ジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類等が挙げられる。この場合、相間移動触媒として、テトラ - n - ブチルアンモニウムブロマイド等の第四級アンモニウム塩等を用いると良好な結果が得られる場合が多い。また溶媒として水を用いて反応させることもできる。

【 0 0 3 3 】イソチウロニウム塩の加水分解に際して用いられる塩基としては、前記と同様に第三級アミン、金属水酸化物、金属炭酸塩および金属アルコラートをはじめ、アンモニア、モノエチルアミン、モノブチルアミン等の第一級アミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジブチルアミン等の第二級アミン等が挙げられる。塩基の使用量は、一般式(II)で表されるハロゲン化シアヌールに対して、当量比で、通常、3 ~ 1 8 倍、好ましくは3 ~ 9 倍であることが望ましい。

【 0 0 3 4 】加水分解の際の温度は、2 0 ~ 1 2 0 、好ましくは3 0 ~ 1 1 0 であることが望ましい。

【 0 0 3 5 】また、加水分解に用いられる有機溶媒としては、前記イソチウロニウム塩の生成に際して使用される炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類等が挙げられる。

【 0 0 3 6 】一般式(I)で表されるポリチオールと共重合可能な化合物の代表例としては、例えば、ポリイソシアナート化合物、ポリイソチオシアナート化合物、イソシアナート基を有するイソチオシアナート化合物、重合性不飽和結合を有するモノマー、エポキシ化合物、エピチオ化合物および一般式(I)で表されるポリチオール以外の複数のチオール基を有するモノマーからなる群より選ばれた少なくとも1 種を挙げることができる。前記ポリチオールと共重合可能な化合物は、それぞれ単独

でまたは2 種以上を混合して用いることができる。

【 0 0 3 7 】前記ポリイソシアナート化合物の具体例としては、例えば、脂肪族ポリイソシアナート、脂環式ポリイソシアナート、芳香族ポリイソシアナート、含硫黄ポリイソシアナート等が挙げられる。

【 0 0 3 8 】脂肪族ポリイソシアナートの代表例としては、例えば、エチレンジイソシアナート、トリメチレンジイソシアナート、テトラメチレンジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート、m - キシリレンジイソシアナート、ビス(イソシアナートエチル)ベンゼン、ビス(イソシアナートプロピル)ベンゼン、ビス(イソシアナートブチル)ベンゼン、ビス(イソシアナートメチル)ナフタリン等が挙げられ、これらは単独でまたは2 種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、ヘキサメチレンジイソシアナート、m - キシリレンジイソシアナートおよびビス(イソシアナートエチル)ベンゼン、なかでもとくにm - キシリレンジイソシアナートは、高屈折率を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れる点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【 0 0 3 9 】脂環式ポリイソシアナートの代表例としては、例えば、イソホロンジイソシアナート、シクロヘキサンジイソシアナート、メチルシクロヘキサンジイソシアナート、ビス(イソシアナートメチル)シクロヘキサン、ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート、2 , 2 ' - ジメチルジシクロヘキシルメタンジイソシアナート、ジシクロヘキシルジメチルメタンジイソシアナート等が挙げられ、これらは単独でまたは2 種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、イソホロンジイソシアナート、シクロヘキサンジイソシアナートおよびビス(イソシアナートメチル)シクロヘキサンは、高屈折率および高アッベ数を有する光学材料を与える観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【 0 0 4 0 】芳香族ポリイソシアナートの代表例としては、例えば、トリレンジイソシアナート、フェニレンジイソシアナート、ジメチルフェニレンジイソシアナート、エチルフェニレンジイソシアナート、ジエチルフェニレンジイソシアナート、ベンゼントリイソシアナート、トリメチルベンゼントリイソシアナート、ナフタリンジイソシアナート、ピフェニルジイソシアナート、4 , 4 ' - ジフェニルメタンジイソシアナート、トルイジンジイソシアナート等が挙げられ、これらは単独でまたは2 種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、トリレンジイソシアナートおよび4 , 4 ' - ジフェニルメタンジイソシアナートは、高屈折率を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【 0 0 4 1 】含硫黄ポリイソシアナートの代表例としては、例えば、チオジエチルジイソシアナート、ジチオジエチルジイソシアナート、チオジプロピルジイソシアナ

ート、ジチオジプロピルジイソシアナート、ジフェニル
スルフィド - 4 , 4 ' - ジイソシアナート、ジフェニル
スルフィド - 2 , 4 ' - ジイソシアナート、ビス (4 -
イソシアナートメチルベンゼン) スルフィド、 1 , 4 -
ジチアン - 2 , 5 - ジイソシアナート、ジフェニルジス
ルフィド - 4 , 4 ' - ジイソシアナート等があげられ、
これらは単独でまたは 2 種以上を混合して用いることが
できる。これらのなかでは、ジフェニルスルフィド -
4 , 4 ' - ジイソシアナートは、高屈折率を有する光学
材料を与えるという観点から、本発明において好適に使用
しうるものである。

【 0 0 4 2 】前記ポリイソチオシアナート化合物の具体
例としては、例えば、脂肪族ポリイソチオシアナート、
脂環式ポリイソチオシアナート、芳香族ポリイソチオシ
アナート、アラルキルポリイソチオシアナート、含硫黄
ポリイソチオシアナート等が挙げられる。

【 0 0 4 3 】脂肪族ポリイソチオシアナートまたは脂環
式ポリイソチオシアナートの代表例としては、例えば、
1 , 2 - ジイソチオシアナートエタン、 1 , 3 - ジイソ
チオシアナートプロパン、 1 , 4 - ジイソチオシアナ
ートブタン等の脂肪族ポリイソチオシアナート；シクロヘ
キサンジイソチオシアナート等の脂環式ポリイソチオシ
アナート等が挙げられ、これらは単独でまたは 2 種以上
を混合して用いることができる。

【 0 0 4 4 】芳香族ポリイソチオシアナートまたはアラ
ルキルポリイソチオシアナートの代表例としては、例え
ば、 1 , 2 - ジイソチオシアナートベンゼン、 1 , 3 -
ジイソチオシアナートベンゼン、 1 , 4 - ジイソチオシ
アナートベンゼン、 2 , 4 - ジイソチオシアナートトル
エン、 2 , 5 - ジイソチオシアナート - m - キシレン、
4 , 4 ' - ジイソチオシアナート 1 , 1 ' - ピフェニ
ル、 1 , 1 ' - メチレンビス (4 - イソチオシアナート
ベンゼン) 等の芳香族ポリイソチオシアナート； p - フ
ェニレンジイソプロピルジイソチオシアナート等の
アラルキルポリイソチオシアナート等が挙げられ、これ
らは単独でまたは 2 種以上を混合して用いることができ
る。これらのなかでは、 1 , 2 - ジイソチオシアナート
ベンゼン、 1 , 3 - ジイソチオシアナートベンゼンおよ
び 1 , 4 - ジイソチオシアナートベンゼンは、高屈折率
を有する光学材料を与える観点から、本発明において好
適に使用しうるものである。

【 0 0 4 5 】含硫黄ポリイソチオシアナートの代表例と
しては、例えば、チオビス (2 - イソチオシアナートエ
タン)、ジチオビス (2 - イソチオシアナートエタ
ン)、チオビス (3 - イソチオシアナートプロパン)、
チオビス (4 - イソチオシアナートベンゼン)、スルホ
ニルビス (4 - イソチオシアナートベンゼン) 等が挙げ
られ、これらは単独でまたは 2 種以上を混合して用いる
ことができる。

【 0 0 4 6 】前記イソシアナート基を有するイソチオシ

アナート化合物の具体例としては、例えば、脂肪族イソ
チオシアナート化合物、脂環式イソチオシアナート化合
物、芳香族イソチオシアナート化合物、含硫黄イソチオ
シアナート化合物等が挙げられる。

【 0 0 4 7 】脂肪族イソチオシアナート化合物および脂
環式イソチオシアナート化合物の代表例としては、例え
ば、 1 - イソシアナート - 3 - イソチオシアナートプロ
パン、 1 - イソシアナート - 6 - イソチオシアナートヘ
キサンの脂肪族イソチオシアナート化合物； 1 - イソ
シアナート - 4 - イソチオシアナートシクロヘキサン等
の脂環式イソチオシアナート化合物等が挙げられ、これ
らは単独でまたは 2 種以上を混合して用いることができ
る。

【 0 0 4 8 】芳香族イソチオシアナート化合物の代表例
としては、例えば、 1 - イソシアナート - 4 - イソチオ
シアナートベンゼン、 4 - メチル - 3 - イソシアナート
- 1 - イソチオシアナートベンゼン等が挙げられ、これ
らは単独でまたは 2 種以上を混合して用いることができ
る。

【 0 0 4 9 】含硫黄イソチオシアナート化合物の代表例
としては、例えば、 4 - イソシアナート - 4 ' - イソチ
オシアナートジフェニルスルフィド等が挙げられ、これ
らは単独でまたは 2 種以上を混合して用いることができ
る。

【 0 0 5 0 】前記重合性不飽和結合を有するモノマーの
具体例としては、例えば、芳香族ビニル化合物、脂環式
ビニル化合物、(メタ)アクリル酸、単官能(メタ)ア
クリル酸誘導体、多官能(メタ)アクリル酸誘導体、ビ
ニルスルフィド化合物等が挙げられる。ここで「(メ
タ)アクリ」とは「アクリ」および「メタクリ」の双方
を意味する(以下同様)。これらの重合性不飽和結合を
有するモノマーは、単独でまたは 2 種以上を混合して用
いることができる。

【 0 0 5 1 】芳香族ビニル化合物の代表例としては、例
えば、スチレン、 - メチルスチレン、ビニルトルエ
ン、クロロスチレン、プロモスチレン、クロロメチルス
チレン、メトキシスチレン、ブチルチオスチレン、ジビ
ニルベンゼン等が挙げられ、これらは単独でまたは 2 種
以上を混合して用いることができる。これらのなかで
は、スチレンおよびジビニルベンゼンは、本発明におい
て好適に使用しうるものである。

【 0 0 5 2 】脂環式ビニル化合物の代表例としては、例
えば、シクロヘキセン、 4 - ビニルシクロヘキセン、
1 , 5 - シクロオクタジエン、 5 - ビニルビシクロ
〔 2 , 2 , 1 〕ヘプト - 2 - エン等が挙げられ、これら
は単独でまたは 2 種以上を混合して用いることができ
る。

【 0 0 5 3 】単官能(メタ)アクリル酸誘導体の代表例
としては、例えば、メチル(メタ)アクリレート、エチ
ル(メタ)アクリレート、プロピル(メタ)アクリレー

10

20

30

40

50

ト、ブチル(メタ)アクリレート、ドデシル(メタ)アクリレート、オクタデシル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、メチルシクロヘキシル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ボルニル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、アダマンチル(メタ)アクリレート、フェニル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、1-ナフチル(メタ)アクリレート、クロロフェニル(メタ)アクリレート、プロモフェニル(メタ)アクリレート、トリプロモフェニル(メタ)アクリレート、メトキシフェニル(メタ)アクリレート、シアノフェニル(メタ)アクリレート、クロロメチル(メタ)アクリレート、プロモエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸ポリエチレングリコールエステル、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジエチル(メタ)アクリルアミド、グリシジル(メタ)アクリレート、フェニルチオ(メタ)アクリレート等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、メチル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、フェニル(メタ)アクリレート、グリシジル(メタ)アクリレートおよびフェニルチオ(メタ)アクリレートは、高アッペ数および低比重を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0054】多官能(メタ)アクリル酸誘導体の代表例としては、例えば、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,3-ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,5-ペンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート等のポリオールポリ(メタ)アクリレート；ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド、エタンジオールジメタクリレート、ビス[(2-メタクリロイルチオ)エチル]等のポリチオールポリ(メタ)アクリレート等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロ

ールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィドおよびビス[(2-メタクリロイルチオ)エチル]スルフィドは、高アッペ数および低比重を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0055】ビニルスルフィド化合物の代表例としては、例えば、エチルビニルスルフィド、n-プロピルビニルスルフィド、イソブチルビニルスルフィド、t-ブチルビニルスルフィド、n-アミルビニルスルフィド、イソアミルビニルスルフィド、シクロヘキシルビニルスルフィド、2-エチルヘキシルビニルスルフィド、n-オクタデシルビニルスルフィド、ドデシルビニルスルフィド、プロピニルスルフィドプロピレンカーボネート、1,2-ジビニルチオエタン、1,3-ジビニルチオプロパン、1,4-ジビニルチオブタン、1,6-ジビニルチオヘキサン、ビス(2-ビニルチオエチル)スルフィド、フェニルビニルスルフィド、ビス(4-ビニルチオフェニル)スルフィド、ビス(4-ビニルチオメチルフェニル)スルフィド、2,4'-ビス(ビニルチオメチル)フェニルスルフィド、2,4,4'-トリ(ビニルチオメチル)フェニルスルフィド等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、ビス(2-ビニルチオエチル)スルフィド、フェニルビニルスルフィド、ビス(4-ビニルチオフェニル)スルフィド、およびビス(4-ビニルチオメチルフェニル)スルフィド、なかでもとくにビス(4-ビニルチオフェニル)スルフィド、ビス(4-ビニルチオメチルフェニル)スルフィド、2,4'-ビス(ビニルチオメチル)フェニルスルフィド、2,4,4'-トリ(ビニルチオメチル)フェニルスルフィドは、高屈折率を有する光学材料を与えるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0056】エポキシ化合物としては、例えば、エポキシ基を有するモノマーおよびエポキシ基を有するオリゴマー等が挙げられる。

【0057】前記エポキシ基を有するモノマーおよび前記エポキシ基を有するオリゴマーの代表例としては、例えば、単官能グリシジルエーテル、多官能脂肪族グリシジルエーテル、多官能芳香族グリシジルエーテル、多官能グリシジルチオエーテル、グリシジルエステル、脂環式エポキシ樹脂等が挙げられる。これらのエポキシ化合物は、単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。

【0058】単官能グリシジルエーテルの代表例としては、例えば、アリルグリシジルエーテル、ブチルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、2-エチルヘキシルグリシジルエーテル、sec-ブチルフェニ

ルグリシジルエーテル、tert - ブチルフェニルグリシジルエーテル、2 - メチルオクチルグリシジルエーテル等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。

【0059】多官能脂肪族グリシジルエーテルの代表例としては、例えば、1, 6 - ヘキサジオールグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、グリセロールジグリシジルエーテル、グリセロールトリグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、エチレングリコールジグリシジルエーテルは、高アッペ数を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0060】多官能芳香族グリシジルエーテルの代表例としては、例えば、ビスフェノールAグリシジルエーテル、ビスフェノールFグリシジルエーテル、プロモ化ビスフェノールAグリシジルエーテル、ピフェノールグリシジルエーテル、テトラメチルピフェノールグリシジルエーテル、レゾルシングリシジルエーテル、ハイドロキノングリシジルエーテル、ジヒドロキシナフタレングリシジルエーテル、ビスフェノールノボラック樹脂グリシジルエーテル、フェノールノボラック樹脂グリシジルエーテル、クレゾールノボラック樹脂グリシジルエーテル、ジシクロペンタジエンフェノール樹脂グリシジルエーテル、テルペンフェノール樹脂グリシジルエーテル、ナフトールノボラック樹脂グリシジルエーテル等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、ビスフェノールAグリシジルエーテルおよびプロモ化ビスフェノールAグリシジルエーテルは、高屈折率を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0061】多官能グリシジルチオエーテルの代表例としては、ビス[4 - (2, 3 - エポキシプロピルチオ)フェニル]スルフィド、1, 4 - ジ(2, 3 - エポキシプロピルチオ)ベンゼン等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。

【0062】グリシジルエステル代表例としては、例えば、グリシジル(メタ)アクリレート、ジグリシジルフタレート、ジグリシジルヘキサヒドロフタレート、ジグリシジルトetraヒドロフタレート、ジメチルジグリシジルヘキサヒドロフタレート等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、グリシジル(メタ)アクリレートは、高アッペ数を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうる

ものである。

【0063】脂環式エポキシ樹脂の代表例としては、例えば、3, 4 - エポキシシクロヘキシルメチル - 3, 4 - エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、3, 4 - エポキシシクロヘキシルエチル - 3, 4 - エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビニルシクロヘキセンジオキシド、アリルシクロヘキセンジオキシド、3, 4 - エポキシ - 4 - メチルシクロヘキシル - 2 - プロピレンオキシド、2 - (3, 4 - エポキシシクロヘキシル - 5, 5 - スピロ - 3, 4 - エポキシ)シクロヘキサン - m - ジオキサン、ビス(3, 4 - エポキシシクロヘキシル)アジペート、ビス(3, 4 - エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、ビス(3, 4 - エポキシシクロヘキシル)エーテル、ビス(3, 4 - エポキシシクロヘキシルメチル)エーテル、ビス(3, 4 - エポキシシクロヘキシル)ジエチルシロキサン等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、3, 4 - エポキシシクロヘキシルエチル - 3, 4 - エポキシシクロヘキサンカルボキシレートは、高アッペ数を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0064】エピチオ化合物の代表例としては、例えば、ビス[4 - (2, 3 - エピチオプロピルチオ)フェニル]スルフィド、ビス[4 - (2, 3 - エピチオプロピルチオ) - 3 - メチルフェニル]スルフィド、ビス[4 - (2, 3 - エピチオプロピルチオ) - 3 - メチルフェニル]スルフィド、ビス[4 - (2, 3 - エピチオプロピルチオ) - 3, 5 - ジメチルフェニル]スルフィド等が挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。これらのエピチオ化合物のなかでは、ビス[4 - (2, 3 - エピチオプロピルチオ)フェニル]スルフィドが、高屈折率を有する光学材料を与えるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

【0065】一般式(I)で表されるポリチオール以外の複数のチオール基を有するモノマーの具体例としては、例えば、脂肪族ポリチオール、脂肪族スルフィド、芳香族ジチオール等を挙げることができる。これらは単独でまたは2種以上混合して用いることができる。

【0066】脂肪族ポリチオールの代表例としては、例えば、1, 2 - エタンジチオール、1, 3 - プロパンジチオール、1, 4 - ブタンジチオール、1, 6 - ヘキサジチオール、1, 8 - オクタンジチオール、1, 2 - シクロヘキサジチオール、エチレングリコールビスチオグリコレート、エチレングリコールビスチオプロピオネート、ブタンジオールビスチオグリコレート、ブタンジオールビスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリスチオグリコレート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネート、ペンタエリスリトールテト

ラキスチオグリコレート、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、トリス(2-メルカプトエチル)イソシアヌレート、トリス(3-メルカプトプロピル)イソシアヌレート、4, 4'-ビス(メルカプトメチル)フェニルスルフィド、4, 4'-ビス(4-メルカプト-2-チアブチル)フェニルスルフィド、4, 4'-ビス(7-メルカプト-2, 5-ジチアヘプチル)フェニルスルフィド、2, 4'-ビス(メルカプトメチル)フェニルスルフィド、2, 4'-ビス(4-メルカプト-2-チアブチル)フェニルスルフィド、2, 4'-ビス(7-メルカプト-2, 5-ジチアブチル)フェニルスルフィド、2, 4, 4'-トリ(メルカプトメチル)フェニルスルフィド、2, 4, 4'-トリ(4-メルカプト-2-チアブチル)フェニルスルフィド、2, 4, 4'-トリ(7-メルカプト-2, 5-ジチアヘプチル)フェニルスルフィド等が挙げられ、これらは単独または2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、トリメチロールプロパントリスチオグリコレート、トリメチロールプロパントリスチオプロ

10

20

ピオネート、ペンタエリスリトールテトラキスチオグリコレート、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、4, 4'-ビス(4-メルカプト-2-チアブチル)フェニルスルフィドおよび4, 4'-ビス(7-メルカプト-2, 5-ジチアヘプチル)フェニルスルフィドは、高屈折率および高アッペ数を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

30

【0067】脂肪族スルフィドの代表例としては、例えば、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィド、ビス(3-メルカプトプロピル)スルフィド、ビス(4-メルカプトブチル)スルフィド、ビス(8-メルカプトオクチル)スルフィド等が挙げられ、これらは単独または2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィドは、高屈折率および高アッペ数を有する光学材料を与え、しかも経済性に優れるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

40

【0068】芳香族ジチオール代表例としては、例えば、1, 2-ベンゼンジチオール、1, 4-ベンゼンジチオール、4-メチル-1, 2-ベンゼンジチオール、4-ブチル-1, 2-ベンゼンジチオール、4-クロロ-1, 2-ベンゼンジチオール等が挙げられ、これらは単独または2種以上を混合して用いることができる。これらのなかでは、1, 4-ベンゼンジチオールは、高屈折率を有する光学材料を与えるという観点から、本発明において好適に使用しうるものである。

50

【0069】本発明の硬化性組成物中における一般式(I)で表されるポリチオールの含有量は、硬化させて得られる樹脂の屈折率を高める観点から、5重量%以上、好ましくは10重量%以上、より好ましくは20重

量%以上とされ、また前記硬化性組成物に十分な硬化性を付与する観点から、90重量%以下、好ましくは85重量%以下、より好ましくは80重量%以下とされる。

【0070】また、本発明の硬化性組成物中における前記ポリチオールと共重合可能な化合物の含有量は、前記硬化性組成物に十分な硬化性を付与する観点から、10重量%以上、好ましくは15重量%以上、より好ましくは20重量%以上とされ、また硬化させて得られる樹脂の屈折率を高める観点から、95重量%以下、好ましくは90重量%以下、より好ましくは80重量%以下とされる。

【0071】なお、前記ポリチオールと共重合可能な化合物がポリイソシアナート化合物、ポリイソチオシアナート化合物またはイソシアナート基を有するイソチオシアナート化合物である場合には、それらの化合物のイソシアナート基およびイソチオシアナート基の合計の当量数と一般式(I)で表されるポリチオールおよび前記ポリチオール以外の複数のチオール基を有するモノマーのチオール基の合計当量数との比(NCO基とNCSS基の合計当量)/(SH基の合計当量)の値が、得られる硬化性組成物の硬化性を高める観点から、0.5~3.0、好ましくは0.5~2.0であることが望ましい。

【0072】本発明の硬化性組成物の代表例としては、例えば、前記ポリチオールとポリイソシアナート化合物とからなる硬化性組成物；前記ポリチオールとポリイソチオシアナート化合物とからなる硬化性組成物；前記ポリチオール、ポリイソシアナート化合物および前記ポリチオール以外の複数のチオール基を有するモノマーからなる硬化性組成物；前記ポリチオール、ポリイソシアナート化合物および重合性不飽和結合を有するモノマーからなる硬化性組成物；前記ポリチオールと重合性不飽和結合を有するモノマーとからなる硬化性組成物；前記ポリチオール、重合性不飽和結合を有するモノマーおよび前記ポリチオール以外の複数のチオール基を有するモノマーからなる硬化性組成物；前記ポリチオール、エポキシ化合物からなる硬化性組成物；前記ポリチオール、エポキシ化合物および重合性不飽和結合を有するモノマーからなる硬化性組成物；前記ポリチオール、エピチオ化合物および重合性不飽和結合を有するモノマーからなる硬化性組成物等を挙げることができる。

【0073】本発明の硬化性組成物は、前記のように一般式(I)で表されるポリチオールおよび該ポリチオールと共重合可能な化合物を含有したものであるが、本発明の目的が阻害されない範囲であれば、他の共重合が可能な化合物が含有されていてもよい。

【0074】本発明の硬化性組成物は、通常の方法、例えば、加熱、紫外線等の光線の照射等により必要によって重合開始剤等を用いて硬化させることができる。

【0075】なお、前記ポリチオールと共重合可能な化

合物が、前記ポリイソシアナート化合物、ポリイソチオシアナート化合物またはイソシアナート基を有するイソチオシアナート化合物である場合、本発明の硬化性組成物には、公知の硬化触媒を用いることができる。前記硬化触媒としては、特に限定されないが、例えば、ジブチル錫ジラウレート、ジメチル錫ジクロライド、スタナスオクトエート、塩化第二錫等を挙げることができる。

【0076】また、前記ポリチオールと共重合可能な化合物が、前記重合性不飽和結合を有するモノマーである場合、重合開始剤としてラジカル重合開始剤を用いることができる。前記ラジカル重合開始剤には特に限定はないが、かかるラジカル重合開始剤としては、例えば、2, 2' - アゾビス(2 - メチルブチロニトリル)、2, 2' - アゾビスイソブチロニトリル、2, 2' - アゾビスイソバレロニトリル、2, 2' - アゾビス(2, 4 - ジメチルバレロニトリル)、1, 1' - アゾビス(シクロヘキサン - 1 - カルボニトリル)等のアゾ系化合物、メチルエチルケトンパーオキシド、メチルイソブチルケトンパーオキシド等のケトンパーオキシド類、ベンゾイルパーオキシド、2, 4 - ジクロロベンゾイルパーオキシド等のジアシルパーオキシド類等を挙げることができる。

【0077】さらに、前記ポリチオールと共重合可能な化合物が、前記エポキシ化合物である場合、公知の硬化促進剤を用いることができる。前記硬化促進剤としては、例えば、トリエチルアミン、ヘキサメチレントトラミン等の第三級アミン類、2 - エチル - 4 - メチルイミダゾール、2, 4 - ジメチルイミダゾール等のイミダゾール類、ジブチル錫ラウレート、錫オクチレート等の金属塩類等を挙げることができる。

【0078】また、本発明においては、前記硬化性組成物には、必要により、例えば、光安定剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、着色防止剤、重合禁止剤、離型剤、消泡剤、ブルーイング剤、蛍光染料等の添加剤を必要に応じて適宜配合されてもよい。

【0079】このようにして得られる本発明の硬化性組成物は、屈折率が高く、アッペ数が高く、比重が小さいという優れた性質を有し、なおかつ取り扱い性に優れたものである。

【0080】従って、本発明の硬化性組成物は、眼鏡用プラスチックレンズ、フレネルレンズ、レンチキュラーレンズ、光ディスク基板、プラスチック光ファイバー、LCD用プリズムシート、導光板、拡散シート等の光学材料、塗料、接着剤、封止剤等の原料として好適に使用しうるものである。特に、本発明の硬化性組成物は、光学材料に好適に使用しうるものである。

【0081】本発明の光学材料は、前記硬化性組成物を硬化させることによって得られる。

【0082】前記硬化性組成物の硬化反応は、前記硬化触媒や重合開始剤を適宜用い、例えば、加熱、紫外線等

の光線の照射等の、通常、公知の方法に準じて共重合反応を行えばよい。

【0083】例えば、共重合に際しての重合温度および重合時間については、硬化性組成物の組成、用途、使用する重合開始剤の種類およびその使用量によって異なるため一概には規定できないが、例えば、重合温度は、0 ~ 200、好ましくは20 ~ 150であり、重合時間は、0.2 ~ 100時間、好ましくは1 ~ 72時間である。

10 【0084】このようにして得られる本発明の光学材料は、屈折率が高く、アッペ数が高く、比重が小さいという優れた性質を有するものである。

【0085】従って、本発明の光学材料は、眼鏡用プラスチックレンズ、フレネルレンズ、レンチキュラーレンズ、光ディスク基板、プラスチック光ファイバー、LCD用プリズムシート、導光板、拡散シート等の光学材料、塗料、接着剤、封止剤等の原料として好適に使用しうるものである。

20 【0086】【実施例】次に、本発明を製造例および実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はかかる実施例等によってのみ限定されるものではない。

【0087】製造例1

5リットル容の四つ口フラスコ内に塩化シアヌール184.4g、ピス(2 - メルカプトエチル)スルフィド3240.3gおよび臭化 - テトラ - n - ブチルアンモニウム1.9gを仕込み、0 ~ 10 に保ちながら2時間かけて20%水酸化ナトリウム水溶液600gを滴下した。

30 【0088】滴下終了後、室温で2時間攪拌し、36重量%塩酸304.2gで中和した後、有機層と水層とに分液した。得られた有機層を水洗後、濃縮することにより、一般式(I)においてnがすべて2である2, 4, 6 - トリ(5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 1, 3, 5 - トリアジン511.1gを得た。

【0089】得られた2, 4, 6 - トリ(5 - メルカプト - 3 - チアペンタチオ) - 1, 3, 5 - トリアジンは、表1においてポリチオールAとして示した。

【0090】製造例2

40 5リットル容の四つ口フラスコ内に塩化シアヌール184.6g、1, 2 - エタンジチオール1978.2gおよび臭化 - テトラ - n - ブチルアンモニウム1.9gを仕込み、製造例1と同様にして、一般式(I)においてnがすべて1である2, 4, 6 - トリ(2 - メルカプトエチルチオ) - 1, 3, 5 - トリアジン340gを得た。

【0091】得られた2, 4, 6 - トリ(2 - メルカプトエチルチオ) - 1, 3, 5 - トリアジンは、表1においてポリチオールBとして示した。

50 【0092】製造例3

5リットル容の四つ口フラスコ内に塩化シアヌール184.6g、1,2-エタンジチオール1318.8g、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィド1080.1g、臭化-テトラ-n-ブチルアンモニウム1.9gを仕込み、製造例1と同様にして、ポリチオール混合物395gを得た。

【0093】得られたポリチオール混合物をカラムクロマトグラフィーで分離精製し、一般式(I)においてnが1と2であるジ(2-メルカプトエチルチオ)-(5-メルカプト-3-チアペンタチオ)-1,3,5-トリアジン296gを得た。

【0094】得られたジ(2-メルカプトエチルチオ)-(5-メルカプト-3-チアペンタチオ)-1,3,5-トリアジンは、表1においてポリチオールCとして示した。

【0095】製造例4

5リットル容の四つ口フラスコ内に塩化シアヌール184.6g、1,2-エタンジチオール659.4g、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィド2160.2g、臭化-テトラ-n-ブチルアンモニウム1.9gを仕込み、製造例1と同様にしてポリチオール混合物450gを得た。

【0096】得られたポリチオール混合物をカラムクロマトグラフィーで分離精製し、一般式(I)においてnが1と2である(2-メルカプトエチルチオ)-ジ(5

-メルカプト-3-チアペンタチオ)-1,3,5-トリアジン330gを得た。得られた(2-メルカプトエチルチオ)-ジ(5-メルカプト-3-チアペンタチオ)-1,3,5-トリアジンは、表1においてポリチオールDとして示した。

【0097】製造例5

5リットル容の四つ口フラスコ内に塩化シアヌール184.6g、1,2-エタンジチオール659.4g、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィド1080.1gおよび8-メルカプト-3,6-ジチアオクタチオール1501.1g、臭化-テトラ-n-ブチルアンモニウム1.9gを仕込み、製造例1と同様にしてポリチオール混合物505gを得た。

【0098】得られたポリチオール混合物をカラムクロマトグラフィーで分離精製し、一般式(I)においてnが1と2と3である(2-メルカプトエチルチオ)-(5-メルカプト-3-チアペンタチオ)-(8-メルカプト-3,6-ジチアオクタチオ)1,3,5-トリアジン328gを得た。

【0099】得られた(2-メルカプトエチルチオ)-(5-メルカプト-3-チアペンタチオ)-(8-メルカプト-3,6-ジチアオクタチオ)1,3,5-トリアジンは表1においてポリチオールEとして示した。

【0100】

【表1】

製造例 番号	ポリチオール		
	構造	性状	略号
1		液体	A
2		液体	B
3		液体	C
4		液体	D
5		液体	E

【0101】実施例1

製造例1で得られたポリチオールA10gとジビニルベンゼン(純度96%)10gを均一に混合し、硬化性組

成物を得た。

【0102】次に、前記硬化性組成物100重量部に対し、ラジカル重合開始剤として2,2'-アゾビス(2

-メチルブチロニトリル) 0.8重量部を添加した後、前記硬化性組成物を十分に脱気し、直径5cm、厚さ0.3cmのガラスモールドに注入し、55で6時間保持した。

【0103】次に、5時間かけて100まで昇温し、100で3時間保った後、脱型し、前記硬化性組成物を硬化させた光学材料を得た。得られた光学材料は均一で無色透明であった。

【0104】次に、得られた光学材料の物性を以下の方法に従って調べた。その結果を表2に示す。

【0105】(1)屈折率およびアッペ数
アッペ屈折計(アタゴ製、4T型)を用いて、20における屈折率およびアッペ数を測定する。

【0106】(2)比重
JIS-K6911に従って測定する。

【0107】実施例2~11

実施例1において、ポリチオールとして、表1のポリチ

オールA~Eを用い、該ポリチオールA~Eと共重可能な化合物として純度96%の高純度ジビニルベンゼン(表2中、DVBと略す)、エチレングリコールジメタクリレート(表2中、EGDMと略す)、ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド(表2中、MPSMAと略す)、スチレン(表2中、Stと略す)、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィド(表2中、DMDSと略す)またはペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート(表2中、PETPと略す)を用い、表2に示す組成となるように調整したほかは、実施例1と同様にして、各組成の硬化性組成物を得た。

【0108】得られた硬化性組成物を用いて実施例1と同様にして光学材料を調製し、各物性を調べた。その結果を表2に示す。

【0109】

【表2】

実施例 番号	硬化性組成物の組成 (重量部)		光学材料の物性		
	ポリチオール	ポリチオールと共重可能な化合物	屈折率 (-)	アッペ数 (-)	比重 (-)
1	A (50)	DVB (50)	1.654	32	1.28
2	A (50)	EGDM (50)	1.606	37	1.27
3	A (35)	MPSMA (65)	1.685	29	1.27
4	A (40)	MPSMA (40) St (20)	1.673	29	1.27
5	B (50)	MPSMA (40) DVB (10)	1.678	29	1.28
6	A (50)	DVB (30) DMDS (20)	1.658	33	1.27
7	A (50)	DVB (30) PETP (20)	1.641	33	1.26
8	B (40)	DVB (60)	1.651	32	1.28
9	C (40)	DVB (60)	1.661	30	1.28
10	D (45)	DVB (55)	1.649	32	1.28
11	E (50)	DVB (50)	1.656	31	1.28

【0110】表2に示された結果より、実施例1~11で得られた光学材料は、いずれも、高屈折率を有し、高アッペ数であり、しかも低比重であることがわかる。

【0111】すなわち、得られた光学材料は、いずれも光学材料に望まれる優れた特性を有しているものであることがわかる。

【0112】実施例12

製造例1で得られたポリチオールA 15gとm-キシリレンジイソシアナート5.4gを均一に混合し、硬化性樹脂組成物を得た。

【0113】次に、前記硬化性組成物100重量部に

40 し、ラジカル重合開始剤として2,2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)0.8重量部を添加し、前記硬化性組成物を十分に脱気した後、直径5cm、厚さ0.3cmのガラスモールドに注入し、60で5時間保持した。次に、10時間かけて100まで昇温し、100で3時間保ち、次いで120で3時間保った後、脱型し、前記硬化性組成物を硬化させた光学材料を得た。得られた光学材料は、均一で無色透明であった。

【0114】次に、得られた光学材料の物性を実施例1と同様の方法により調べた。その結果を表3に示す。

50 【0115】実施例13~18

実施例 1 2 において、ポリチオールとして、表 1 のポリチオール A ~ E を用い、該ポリチオール A ~ E と共重合可能な化合物として、m - キシリレンジイソシアナート (表 3 中、mXDI と略す)、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート (表 3 中、PETP と略す) または 4, 4' - ジフェニルメタンジイソシアナート (表 3 中、MDI と略す) を用い、表 3 に示す組成と

なるように変更したほかは、実施例 1 2 と同様にして各組成の硬化性組成物を得た。

【0116】得られた硬化性組成物を用いて実施例 1 2 と同様にして光学材料を調製し、各物性を調べた。その結果を表 3 に示す。

【0117】

【表 3】

実施例 番 号	硬化性組成物の組成 (重量部)		光学材料の物性		
	ポリチオール	ポリチオールと共重合可能な化合物	屈折率 (-)	アッペ数 (-)	比重 (-)
12	A (50)	mXDI (18)	1.677	31	1.34
13	B (50)	mXDI (27)	1.672	31	1.34
14	C (50)	mXDI (22)	1.674	32	1.33
15	D (50)	mXDI (20)	1.671	32	1.33
16	E (50)	mXDI (18)	1.669	32	1.33
17	A (50)	MDI (16)	1.683	30	1.33
18	A (50)	mXDI (33) PETP (10)	1.658	34	1.32

【0118】表 3 に示された結果より、実施例 1 2 ~ 1 8 で得られた光学材料は、いずれも、高屈折率を有し、高アッペ数であり、しかも低比重であることがわかる。

【0119】すなわち、得られた光学材料は、いずれも光学材料に望まれる優れた特性を有しているものであることがわかる。

【0120】

【発明の効果】本発明の硬化性組成物は、硬化性に優れ 30

ており、該硬化性組成物を用いて得られた光学材料は、従来の光学材料と同等もしくはそれ以上の高屈折率を有し、高アッペ数であり、しかも低比重である樹脂を与えるという優れた性質を有するものである。

【0121】したがって、本発明の硬化性組成物は、光学材料だけでなく、塗料、接着剤、封止材等の種々の原料として好適に使用しうるものである。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I

G 1 1 B 7/24

5 2 6

G 1 1 B 7/24

5 2 6 N

// C 0 7 D 251/38

C 0 7 D 251/38

C

(72)発明者 鈴木 道夫

兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1 住
友精化株式会社第1研究所内

(72)発明者 畑 啓之

兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1 住
友精化株式会社第1研究所内